

ACABADO

PALL-X GOLD

Acabado para piso de madera en fase acuosa de 2 componente.

DESCRIPCIÓN:

Finish premium de dos componentes base agua que entrega durabilidad superior y resistencia a químicos para pisos de madera residenciales y comerciales bien exigentes.

ADECUADO PARA:

- ▶ Piso de madera lijada
- ▶ Sistemas de calefacción por suelo radiante

NOTA:

ANTES DE USAR, LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS Y LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS).

SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Este producto cumple o excede todos los estándares estatales y federales de calidad del aire limpio y refleja nuestro compromiso con la salud personal, la calidad del aire interior y el medioambiente.

NO DILUYA este producto.

Aplicadores recomendados: Barraen T, almohadilla cortada a medida, rodillo aplicador en fase acuosa PALLMANN®, brocha. Utilice aplicadores separados y limpios para aplicar el sellador y el acabado.

Certificación Indoor Advantage™ Gold de SCS Global Services para la calidad del aire interior SCS-105 v4.2-2023, registro # SCS-IAQ-08157

COV: < 170 g/L



PROPIEDADES Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- ▶ Tiempo de curado de 3 días: alcanza rápidamente su máximo rendimiento
- ▶ Excelente flujo y nivelación – Aplicación sin estrés
- ▶ Cobertura superior – Valor excepcional; bajo costo por
- ▶ Fórmula de 2 componentes – Durabilidad superior
- ▶ No sensible a rayos UV – Claridad excepcional

DATOS TÉCNICOS:

Tipo de envase	Comp. A: Contenedor de plástico de 0,91 galones estadounidenses Comp. B: Contenedor de plástico de 0,09 galones estadounidenses "
Almacenaje	Comp. A: mín. 18 meses* Comp. B: mín. 12 meses*
Nivel de brillo	mate satinado comercial satinado semibrillo
Color	Blanco lechoso (húmedo), transparente (seco)
Proporción de mezcla	10 : 1
Alcance	Aprox. 450 – 500 pies cuadrados por galón, NO APLIQUE UNA CAPA DELGADA
Ambiente de aplicación	Almacenar entre 50° y 70 °F (10 – 20 °C)* y aplicar a temperatura ambiente 65 – 75 °F (18 – 25 °C) para mejores resultados**
Tiempo de secado	Tránsito de peatones después de 3 – 4 horas Recubrimiento en caliente tras 4 – 5 horas, y abrasión tras 5 horas Curado completo después de aprox. 3 días** "
Transitable	Mate – 14 GU, satinado comercial – 20 GU, satinado – 24 GU, semibrillo – 35 GU
Pulido	36% para satinado

* Bajo condiciones óptimas de almacenamiento

** Bajo condiciones óptimas de aplicación



PREPARACIÓN

Si requiere asesoramiento técnico, comuníquese telefónicamente con PALLMANN® una división de Uzin Utz North America (1-866-505-4810) antes de utilizar el producto.

El sistema de acabado PALLMANN® es un sistema de tres capas:

1 capa de SELLADOR PALLMANN®, 2 capas de ACABADO PALLMANN®.

Se recomienda una tercera capa de acabado para áreas donde se prevé un tráfico intenso, tanto en aplicaciones comerciales como residenciales.

Antes de la aplicación del acabado, aplique un sellador PALLMANN® sobre la tintura.

- ▶ PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD Y LOS RESULTADOS DESEADOS, PRUEBE EL PRODUCTO EN UNA PLACA DE MUESTRA O EN UNA UBICACIÓN POCO VISIBLE.
- ▶ El piso debe estar exento de contaminantes como cera, residuos aceitosos o silicona.
- ▶ Las manchas, el sellador y los resultados del acabado pueden variar ampliamente en función de las especies de madera, especialmente en especies exóticas aceitosas y resinosas. PALLMANN® PALL-X BOND es el sistema recomendado para recubrir pisos preacabados de fábrica.
- ▶ Lije y prepare el piso de madera de acuerdo con las directrices de lijado de la NWFA (Asociación nacional de profesionales en pisos de madera de EE.UU). Encontrará más información sobre estas directrices en www.nwfa.org.
- ▶ Si el piso está manchado, asegúrese de que la mancha esté completamente seca; para ello, antes de aplicar la capa de sellador, lea las instrucciones al respecto incluidas en la etiqueta del fabricante del producto. No cumplir con lo antes mencionado puede resultar en la falta de adhesión del sellador y o de las capas de acabado.

APLICACIÓN

- ▶ Agitar vigorosamente el componente A durante 30 segundos antes de añadir el componente B.
- ▶ Agregue Componente B y agite INMEDIATAMENTE por otros 60 segundos.
- ▶ Una botella de endurecedor activará 1 gal acabado PALLX GOLD.
- ▶ Para lograr una activación adecuada y un flujo y nivelación óptimos, antes de aplicar el producto combinado déjelo reposar durante 5 minutos.
- ▶ Si no se agita, se mezcla y se activa correctamente, el producto terminado puede presentar rayas cuando el acabado se seque.

Aplicación con barra en T

- ▶ Vierta una línea de 4" (pulgadas) de ancho de acabado a lo largo de la pared de partida.
- ▶ Utilizando un aplicador con barra en T limpio e impregnado previamente, deslice el aplicador en la dirección longitudinal de las fibras de la madera con un ligero ángulo.
- ▶ Mantenga el borde húmedo en el centro de la barra en T y extienda el acabado de pared a pared siguiendo la dirección longitudinal de las fibras de la madera.
- ▶ Al final de cada pasada, gire el aplicador hacia usted y coloque el aplicador paralelo al borde húmedo. "Borre" todos los giros y, en caso de detectar zonas sin acabado, retóquelas de inmediato.
- ▶ Es importante mantener la tasa de cobertura de 450 – 500 pies cuadrados por galón.
- ▶ No aplique una capa delgada ni trabaje demasiado el acabado cuando lo aplique.
- ▶ No cumplir con cualquiera de estas recomendaciones podría resultar en un secado demasiado rápido del acabado, burbujas, rayas, líneas solapadas visibles o variaciones en el brillo.

Aplicación con rodillo

- ▶ Vierta una línea de 4" (pulgadas) de ancho de acabado a lo largo de la pared de partida.
- ▶ Utilizando un rodillo en fase acuosa PALLMANN® limpio e impregnado previamente, extienda el acabado con el aplicador hacia usted, alejándose de la pared aprox. 4' (pies).
- ▶ Mueva el aplicador sobre la mitad de la longitud del mismo y repita el proceso de pared a pared.
- ▶ Vierta una nueva línea de acabado sobre el acabado que ya está en el piso y repita el proceso.
- ▶ En caso de detectar zonas sin acabado, retóquelas de inmediato.
- ▶ Es importante mantener la tasa de cobertura de 450 – 500 pies cuadrados por galón.
- ▶ No aplique una capa delgada ni trabaje demasiado el acabado cuando lo aplique.

ABRASIÓN ENTRE CAPAS

- ▶ PALLMANN® PALL-X GOLD puede recubrirse sin abrasión si han transcurrido menos de 24 horas desde la aplicación de la última capa.
- ▶ La abrasión entre capas es necesaria después de 24 horas. Para obtener los mejores resultados utilice lijas, bandas de lijado de grano 120 – 180 o equivalentes. Cambie según sea necesario para garantizar una superficie totalmente abrasiva; NO lije más fino que el grano 180, ya que puede producirse una falla en el acabado. Después de la abrasión, aspire completamente y limpie la superficie con un paño ligeramente humedecido sin pelusa.

NOTAS ADICIONALES:

Curado

- ▶ La duración del proceso de curado es de aproximadamente 3 días.
- ▶ El piso puede pisarse recién después de 24 horas, aunque puede desgastarse por fricción o estropearse antes del curado completo.
- ▶ No use limpiador durante este tiempo de curado de 3 días.
- ▶ Use solo una TOALLITA LIMPIADORA DE MICROFIBRA PALLMANN® sin tratar o un paño de limpieza sin pelusa durante la primera semana de uso.
- ▶ NO use limpiadores abrasivos, ácidos ni ásperos.

Limpieza

Las herramientas y los aplicadores deben limpiarse con agua.

Mantenimiento

Mantenga unos pisos bonitos y duraderos con estos sencillos pasos.

Limpieza: Después de que el acabado esté completamente curado, utilice con frecuencia el HARDWOOD FLOOR CLEANER de PALLMANN®.

Protección: Utilice felpudos en todas las entradas para reducir la suciedad y material abrasivo.

Mantenimiento: Aspire regularmente y limpie con TOALLITAS y FIBRAS LIMPIADORAS DE MICROFIBRA PALLMANN®.

Almacenamiento

Después de añadir el endurecedor, la duración de la mezcla de PALL-X GOLD es de hasta 4 horas. Los recipientes abiertos deben taparse firmemente y almacenarse en condiciones frías (por debajo de 75 °F) hasta que vuelvan a utilizarse. PROTEGER DE LAS HELADAS. El acabado depositado en recipientes previamente abiertos debe colarse antes de su uso para eliminar cualquier posible coagulación del material.

PROTECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL MEDIO AMBIENTE:

No manipular hasta haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. La ficha de datos de seguridad (FDS) está disponible en us.pallmann.net.

PRIMEROS AUXILIOS

- ▶ En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- ▶ En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y buscar atención médica.
- ▶ NO provocar el vómito en caso de ingestión.
- ▶ Obtener atención médica de inmediato. Observar la información de seguridad en la etiqueta del producto, así como nuestra ficha de datos de seguridad (FDS).

PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y EL AMBIENTE:

Revestimiento a base de agua con agente de enlace que contiene isocianato, contenido de disolvente inferior al 5 %. Adecuado como sustituto de los materiales de alto contenido en disolventes utilizados para el tratamiento de superficies de parquet. Componente A: No requiere protección especial ni precauciones de uso general. Componente B: contiene isocianato prepolimerizado. Nocivo por inhalación. Puede causar una reacción alérgica en la piel. Puede causar irritación respiratoria. Ambos componentes: Proporcione una buena ventilación durante la aplicación y posteriormente. Use crema protectora, guantes protectores y gafas de seguridad. Evite el contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acuda a un médico. En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. Observar las indicaciones de seguridad en la etiqueta del producto y en la ficha de datos de seguridad. EMICODE EC 1 PLUS / Muy baja emisión

ELIMINACIÓN:

Siempre que sea posible, recoja los residuos del producto y reutilícelos. No lo introduzca en desagües, cursos de agua o vertederos. Los contenedores de vacíos y sin goteo son reciclables. Los contenedores con residuos líquidos son residuos especiales, aquellos con residuos mezclados y endurecidos son residuos de construcción. Los residuos líquidos recolectados son Residuos Especiales.