



PALL-X 96 NEXGEN

Acabado para piso de madera en fase acuosa de 1 componentes para aplicaciones residenciales y comerciales livianas.

Características

- De 1 componente
- Flujo y nivelación excepcionales
- No es sensible a los rayos UV
- Secado rápido
- Bajo olor
- Tres brillos
- Construcción superior
- Alta resistencia al desgaste

Beneficios

- Listo para usar, fácil de aplicar
- Sumamente tolerante
- No se torna ámbar con el tiempo
- Tolera tránsito peatonal ligero en 3-4 horas
- No agresivo en lugares de trabajo
- Disponible en mate, satinado, semibrillante
- Acabado de apariencia profunda y rica
- Ideal para uso comercial ligero y residencial de alto tráfico

Datos técnicos

Envase:	1 galón de plástico estadounidense
Color:	Blanco "lechoso" (húmedo), transparente (seco)
Olor:	No invasivo
Sólidos:	37 % para satinado
Brillos:	Mate, satinado, semibrillante
Nivel de brillo (60°):	14 GU para matee, 24 GU para satinado, 35 GU para semibrillante
Contenido de VOC:	VOC no supera los 150 gramos por litro
Estabilidad:	Mín. 12 meses*
Claridad:	Claro cuando seco, no amarillento (no sensible a los rayos UV)
Grado de cobertura:	Aprox. 450-500 pies cuadrados por galón
Vida útil:	Ilimitada
Tiempo de secado:	Aprox. 2 -3 horas**
Tránsito de peatones:	Después de aprox. 3 -4 horas**
Curado completo:	Después de aprox. 7 días**
Nivelación:	Excepcional
Antiespumante:	Excelente
Herramientas de aplicación:	Aplicador de barra en T, brocha, paño cortado a medida o rodillo en fase acuosa.
Temperatura de almacenamiento y de trabajo:	Almacenar a 50°-70°F (10-20°C)* y aplicar a temperatura ambiente de 65-75°F (18-25°C) para obtener los mejores resultados**

* Bajo condiciones óptimas de almacenamiento

** Bajo condiciones óptimas de aplicación



Residencial - comercial ligero



PALLMANN®

wood floors. protected

PALL-X 96 NEXGEN Instrucciones de uso:

ANTES DE USAR, LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS Y LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS). SOLO PARA USO PROFESIONAL. Este producto cumple o excede todos los estándares estatales y federales de calidad del aire limpio y refleja nuestro compromiso con la salud personal, la calidad del aire interior y el medio ambiente. NO DILUYA este producto. Para obtener asesoramiento técnico en caso necesario, antes de utilizar el producto, comuníquese telefónicamente con PALLMANN®, una división de Uzin - Utz North America (1-866-505-4810).

Preparación

PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD Y LOS RESULTADOS DESEADOS, PRUEBE EL PRODUCTO EN UNA PLACA DE MUESTRA O EN UNA UBICACIÓN POCO VISIBLE. El piso debe estar exento de contaminantes como cera, residuos aceitosos o silicona. Las manchas, el sellador y los resultados del acabado pueden variar ampliamente en función de las especies de madera, especialmente en especies exóticas aceitosas y resinosas. PALLMANN® PALL-X BOND es el sistema recomendado para recubrir pisos preacabados de fábrica. Lije y prepare el piso de madera de acuerdo con las directrices de lijado de la NAWFA (Asociación nacional de profesionales en pisos de madera de EE.UU). Encontrará más información sobre estas directrices en www.nwfa.org. Si el piso está manchado, asegúrese de que la mancha esté completamente seca, para ello, antes de aplicar la capa de sellador, lea las instrucciones al respecto incluidas en la etiqueta del fabricante del producto. No cumplir con lo antes mencionado puede resultar en la falta de adhesión del sellador y o del acabado. El acabado puede aplicarse directamente sobre la mancha. Para obtener los mejores resultados, recomendamos aplicar SELLADOR PALLMANN® sobre la tintura antes de la aplicación del acabado. El sistema de acabado PALLMANN® es un sistema de tres capas. 1 capa de SELLADOR PALLMANN® y 2 capas de ACABADO PALLMANN®.

Aplicadores recomendados: barra en T, paño recortado a medida, rodillo aplicador en fase acuosa PALLMANN®, cepillo. Utilice aplicadores separados y limpios para aplicar el sellador y el acabado.

Acabado

Agite vigorosamente el recipiente de PALL-X 96 NEXGEN durante un minuto, asegurándose de que todos los ingredientes estén bien mezclados. Si no se agita y se activa correctamente, el producto terminado puede presentar rayas cuando el acabado se seque. ¡NO AÑADA AGUA AL ACABADO!

Aplicación con barra en T

Vierta una línea de 4 pulgadas de ancho de acabado a lo largo de la pared de partida. Utilizando un aplicador de barra en T limpio e impregnado previamente, deslice el aplicador en la dirección longitudinal de las fibras de la madera con un ligero ángulo. Mantenga el borde húmedo en el centro de la barra en T y extienda el acabado de pared a pared siguiendo la dirección longitudinal de las fibras de la madera. Al final de cada pasada, gire el aplicador hacia usted y colóquelo paralelo al borde húmedo. "Borre" todos los giros y, en caso de detectar zonas sin acabado, retóquelas de inmediato. Mueva siempre la barra en T en la dirección longitudinal de las fibras de la madera. **Es importante mantener la tasa de cobertura de 450-500 pies cuadrados por galón.** No aplique una capa delgada, ni trabaje demasiado el acabado cuando lo aplique. No cumplir con cualquiera de estas recomendaciones podría resultar en un secado demasiado rápido del acabado, burbujas, rayas, líneas solapadas visibles o variaciones en el brillo. Mueva siempre la barra en T en la dirección longitudinal de las fibras de la madera.

Aplicación con rodillo

Vierta una línea de 4 pulgadas de ancho de acabado a lo largo de la pared de partida. Utilizando un rodillo en fase acuosa PALLMANN® limpio e impregnado previamente, extienda el acabado con el aplicador hacia usted, alejándose de la pared aprox. 4 pulg. Mueva el aplicador sobre la mitad de la longitud del mismo y repita el proceso de pared a pared. Vierta una nueva línea de acabado sobre el acabado que ya está en el piso y repita el proceso. En caso de detectar zonas sin acabado, retóquelas de inmediato. **Es importante mantener la tasa de cobertura de 450-500 pies cuadrados por galón.** No aplique una capa delgada, ni trabaje demasiado el acabado cuando lo aplique. No cumplir con cualquiera de estas recomendaciones podría resultar en un secado demasiado rápido del acabado, burbujas, rayas, líneas solapadas visibles o variaciones en el brillo.

Abrasión entre capas

Si usamos el mismo tratamiento de PALLMANN para todas las capas: Si ha transcurrido más de 24 horas desde la aplicación de la última capa de acabado, para asegurar la adhesión la superficie debe ser lijada. Siempre usando una lija de grano 120 - 180 o lijas de banda para obtener un mejor resultado. **NO** lijar con un grano más fino de 180 o lija de banda, se pueden producir fallos. aspire completamente con un paño ligeramente humedecido sin pelusa después del lijado.

Si usa diferentes productos de PALLMANN: La superficie **DEBE** ser lijada antes de aplicar la siguiente capa de barniz para asegurar la adherencia entre capas. Siempre usar un grano de 120 - 180 o lija de banda para obtener mejores resultados. **NO** lijar con un grano. **NO** lijar con un grano más fino de 180 o lija de banda, se pueden producir fallos. aspire completamente con un paño ligeramente humedecido sin pelusa después del lijado.

Curado

El proceso de curado dura aproximadamente 7 días. El piso puede pisarse recién después de 24 horas, aunque puede desgastarse por fricción o estropearse antes del curado completo. No use limpiador durante este tiempo de curado de 7 días. Use solo una TOALLITA LIMPIADORA DE MICROFIBRA PALLMANN® sin tratar o un paño de limpieza sin pelusa durante la primera semana de uso. NO use limpiadores abrasivos, ácidos o ásperos.

Limpieza

Las herramientas y los aplicadores deben limpiarse con agua.

Mantenimiento

Coloque alfombras en todas las puertas de entrada para evitar el exceso de suciedad y material abrasivo. Para limpiar los pisos, aspire o barra según sea necesario; utilice posteriormente la MOPA DE MICROFIBRA PALLMANN®. El limpiador semanal recomendado es el LIMPIADOR PARA PISOS DE MADERA DURA PALLMANN®.

Almacenamiento

Los acabados de 1 componente, tales como PALL-X 96 NEXGEN TRANSPARENTE, se pueden usar horas o días después de la apertura inicial. Los recipientes abiertos deben taparse firmemente y almacenarse en un lugar fresco hasta que vuelvan a utilizarse. PROTEGER DE LAS HELADAS. El acabado depositado en recipientes previamente abiertos debe colarse antes de su uso para eliminar cualquier posible coagulación del material.

Eliminación

Elimine cualquier acabado o recipiente no utilizado/no deseado de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.

Uzin Utz
NORTH AMERICA

PALLMANN | Una marca del Grupo Uzin Utz
Aurora, CO 80011 | Teléfono: 720. 374.4810
pallmann.us@uzin-utz.com | pallmann.us



PALLMANN®

wood floors. protected